

ODCINEK D3 (wewnątrz)

- Na całej długości odcinka:
- usunąć ostrożnie wszelką roślinność z korony przedpiersi i ganków oraz szczelin w murach;
 - sprawdzić z rusztowania stan korony przedpiersi i ganków – luźne cegły i kamienie zdjąć i zachować do przemurowań lub uzupełnień;
 - w kamiennej koronie ganku uzupełnić kamieniem wgłębienia, w których może gromadzić się woda, uzupełnienia ułożyć ze spadkiem dla odprowadzenia wody z ganku;
 - w lico kamiennym po obu stronach muru utnocnić ewentualne odspojone pojedyncze kamienie; większe ubytki w spoinach (groźące wypadnięciem kamieni) uzupełnić zaprawą wapienną zbliżoną do oryginalnej.

RELIKT BASZTY 5C


KURTYNA

VI


- Relikt baszty 5C
- usunąć roślinność wraz z korzeniami, mur oczyścić z humusu;
 - sprawdzić z rusztowań stan murów ceglanych: zdjąć luźne cegły ze zwieńczenia murów, zwińczenie przemurować i nadmurować z niezbacnym spadkiem dla odprowadzenia wód opadowych, z użyciem cegły oryginalnej, poddać hydrofobizacji;
 - przemurować ewentualne luźne cegły lica a zwłaszcza narożników, zachować widoczne strzępia ścian bocznych;
 - powierzchnię cegły wzmoćnić preparatem – 100 %;
 - głębokie ubytki uzupełnić zaprawą – ok. 20 % powierzchni (w miejscach pozostawionych strzepy wypełnić tylko ubytki groźące wypadnięciem sąsiednich cegieł – szczegóły ustalić w nadzorze);
 - spoiny uzupełnić zaprawą wapienną, zbliżoną do oryginalnej.

- Przedpiersie kamienne:
- w ramach zabezpieczenia nie ma konieczności odwarzania otworów nr 14, 15, 16, należy jedynie pozostawić zachowane fragmenty ceglanych ościeży (cegły wzmoćnić, ewentualne ubytki uzupełnić cegłą oryginalną);
 - odcinki korony przemurować kamieniem ze spadkiem w kierunku parku i zahydrofobizować.


- Przedpiersie ceglane:
- powierzchnię cegły wzmoćnić preparatem – 100 %;
 - głębokie ubytki uzupełnić zaprawą – ok. 10 % powierzchni przedpiersia;
 - zachować otwory naczulcowe nad gankiem;
 - przemurować (z zachowaniem spadku) otwory nr 18, 20, 21 na wzór zachowanych, ubytki w glicach i parapetach uzupełnić cegłą oryginalną;
 - luźne warstwy korony przemurować cegłą oryginalną, koronę nadmurować (od strony wewnętrznej trzy warstwy cegły, od zewnętrznej dwie warstwy cegły i jedną warstwę kamienia) ze spadkiem dla odprowadzenia wody z ganku i zahydrofobizować;
 - z użyciem cegły oryginalnej – w razie braku dopuszcza się cegłę wykonaną na zamówienie;
 - krawędź przedpiersia uformować w formie strzepy;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego.



- Fragmenty ceglane lica wewnętrznego:
- powierzchnię cegły wzmoćnić preparatem – ok. 80 %;
 - głębokie ubytki uzupełnić zaprawą – ok. 10 %;
 - spoiny uzupełnić zaprawą wapienną, zbliżoną do oryginalnej ok. 20 %.



	OZNACZENIA:
	LICO KAMIENNE
	LICO KAMIENNO-CEGLANE
	LICO CEGLANE
	NUMERACJA OTWORÓW STRZELNICZYCH I OKIEN BASZT
	LINIA REKONSTRUKCJI MUROW
	PROJEKTOWANE STRZEPJA CEGLANE
	PIKOWE SPEKANIA UZUPELNIC NIEKCYANA ZAPRAWA WAPIENNO-TRASOWA
	PRZEMUROWANIE LICA MURU
	LOKALIZACJA ISTNIEJACYCH DRZEW

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM		DATA I PODPIS	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Kiełar nr ewid. upr. 145/85	08.2014	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Rafał Winiewicz nr ewid. upr. 28/87	08.2014	
		WWW.KIELAR.BY jwiniew@poczta.onet.pl	
57-300 KĄDZUBO, ul. Wąbarskiej 4		ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA – BIEŻY KIELAR TEL. 074/857-25-34 0 603-116-108	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA MUROWÓW MIEJSKICH ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH – ETAP I			
ADRES:	Ząbkowice Śląskie, obręb Centrum AM-12 działka nr 922 AM-8, działki nr 17, 22/6, 32		DATA 08.2014
INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śl. ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.		WYMIARY 6
ODCINEK D3 od wewnątrz			1:100